




## Техническое описание

Дата издания: 16 сентября 2009



# Vanesia

Эффект благородного потертого шелка. Техника нанесения – “Испанская кисть”.

## Основные характеристики

**Тип продукта:** Интерьерное покрытие, имеет богатейший античный шелковый эффект, с легкими матовыми потертостями (состаринный временем шелк) и перламутровым отливом.

**Назначение:** Будучи элегантным по дизайну, материал Vanesia идеально подходит для защиты и отделки внутренних стен старого помещения и современных роскошных апартаментов, вилл, отелей, банков и офисов.

## Нанесение

### Подготовка поверхностей:



- Тщательно очистите поверхности (стены или гипсокартон) от пыли, удаляя все загрязнения и неровности с помощью абразивной бумаги.
- Финишная подготовка поверхности производится с помощью штукатурки Flystuk.
- Через 12 часов после высыхания шпатлевки, ошкурьте поверхность с помощью абразивной бумаги типа P120-P150, чтобы устранить неровности и мелкие царапины.
- Нанесите 1 слой акриловой грунтовки FISSACRIL (разведя ее предварительно в соотношении 1:4 с водой).
- Через 4 - 5 часов после нанесения грунтовки, нанесите 2 слоя подложки UNIVERSAL PRIMER того же цвета, что и декор, с интервалом 5 – 6 часов.

## Нанесение материала

### Способы нанесения:



*Испанской кистью или широкой кистью:* Материал готов к использованию. При необходимости можно разбавить материал водой на 5-10%.

- Через 5 - 6 часов после нанесения подложки с помощью испанской кисти нанесите первый тонкий слой Vanesia методом перекрестных мазков хаотичным образом по всей поверхности.
- Через 4 - 6 часов нанесите 2 слой, соблюдая ту же технику и характер нанесения, до получения желаемого эффекта.

Температура нанесения:	+5 - +35°C
Относительная влажность:	< 85%
Толщина слоя:	0,35 - 0,50 мм.
Высыхание на касание:	1 - 2 ч.
Межслойное высыхание:	6 - 8 ч.
Полное высыхание:	24 ч.
Очистка инструмента:	водой

## Окрашивание




- Продукт может быть окрашен по тинтометрической системе серии ANGELO и ANGELO OX, а также при помощи универсальных колорантов, которые можно найти в продаже.
- При использовании нескольких партий рекомендуется смешать между собой продукты из разных партий, чтобы избежать незначительной разницы в оттенке.

## Технические характеристики

- Удельный вес: 0,9 - 1,0 кг/л.
- Вязкость: cПз
- pH: 7 - 8
- Твердая масса: 30%
- Производительность: 9 - 10 м<sup>2</sup>/л.
- Цвет: цвета по таблице
- Внешний вид: шелк - бархат
- Фасовка: 0,75 - 4 - 14 л.

## Хранение



- Состав в упакованном виде, помещенный в сухое прохладное место, имеет срок хранения не менее 24 месяцев.
- После использования аккуратно закрыть упаковку и хранить в перевернутом положении.
- Минимальная температура хранения: +5°C
- Максимальная температура хранения: +30°C

## **Меры предосторожности**

---

Для большей информации относительно работы с материалом, а также утилизации отходов, необходимо ознакомиться с документацией по безопасности.

[www.loggia-decor.ru](http://www.loggia-decor.ru)

[www.loggia-decor.ru](http://www.loggia-decor.ru)

[www.loggia-decor.ru](http://www.loggia-decor.ru)